

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2020-008466

접 수 일 자 : 2020년 01월 14일

대 표 자 : 장윤섭

시험완료일자 : 2020년 02월 06일

업 체 명 : (주)한샘이팩스

주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 52(원시동)

시 료 명 : 인조대리석(U-H-IB)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
SEM-EDX	-	-	첨부참조	KS I 0051 : 1999

* Scanning Electron Microscope (JEOL JSM-6490LV) with EDS(OXFORD INSTRUMENT - INCA, X-STREAM)

* SEM-EDS의 원소별 값은 물질 내 원소의 상대비율을 나타내며 정량적 수치로 사용할 수 없음.

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Hong Chang-ki

작성자 : 홍창기

Tel : 02-2092-3784

Seo Tae-hyo

기술책임자 : 서태호

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2020년 02월 06일

KTR 한국화학융합시험연구원





위변조 확인용 QR code

TAK-2020-008466

2/6/2020

Electron Image 225



Element	Wt%
C	33.84
O	49.86
Al	16.30
Total:	100.00